



# ٢٥٠ بيتون رب

## مونه اصلاح وترميم عاليه الجودة

مون خاصه

خصائص عامة:

- بيتون رب ٢٥٠** مونه جافه جاهزة أساس أسمنتي لإصلاح وترميم الخرسانة والأسطح الاسمنتية.
- مقاس الحبيبات حتى ٢٥ مم.
- مركب واحد، فقط يضاف الماء.
- يمتاز بقوه إلتصاق عاليه و غير قابل للتأكل و لا يؤثر في حديد التسليح.
- له خاصيه الإحتفاظ بالماء مما يحقق قابليه عاليه للتشغيل.
- قابل للتشغيل على الأسطح الأفقية و الرأسية والمائله و بطنيات الكرات.

الاستخدامات:

- يستخدم لترميم و إصلاح الخرسانه المسلمه بسمك من ٦ مم الي ٥٠ مم .
- مونه ترميم و تجهيز الأسطح الاسمنتيه و خرسانات خزانات المياه قبل أعمال العزل.
- طبقه صلبه للأرضيات الصناعيه حتى سماكة ٥٠ مم بدون فواصل حتى مسطح ٥٠ مم .
- مونه قليله الإنكمash مناسبه لحقن قواعد و جوايط الماكينات.
- مونه عاليه الجوده للصلق للسيراميك و الموزاييك داخل حمامات السباحه و المنشآت المائية المغموره بالماء. أو المعرضه لظروف قاسيه.

طريقة التشغيل:

- نظافة السطح جيداً قبل التشغيل، إزاله الأجزاء الضعيفه والمفككه.
- ترطيب السطح بالماء قبل التشغيل.
- يوضع الماء في وعاء مناسب (نسبة الماء ١٠%). (٢.٥ لتر / ٢٥ كجم).
- يضاف **بيتون رب ٢٥٠** بالتدريج ويتم الخلط حتى الحصول على القوام المناسب للتشغيل.
- يتم تشغيل مونه **بيتون رب ٢٥٠** بالأدوات المناسبه للغرض من التشغيل.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة بالماء فور الانتهاء من التشغيل.

ملاحظه: أثناء الخلط يجب وضع البودره على الماء وليس العكس .المواصفات الفنية:

مقاومة الانضغاط		ASTM C-109 :	
نسبة الماء	زمن الكسر	نسبة الماء	قوه الربط
١٠%	٣ يوم	١٠%	٢٠
٢٠%	٧ يوم	٢٠%	١١٢
٣٠%	٣٠ يوم	٣٠%	٩٠

  

نوع السطح	الحديد	الخرسانه	السطح المزجج للسيراميك	Pulloff test ASTM D 4541-95 :
قوه الربط (نيوتون/مم <sup>٢</sup> )	٢٠	٢٠	٠.٩	ASTM C191 .

زمن الشك الابتدائي : ٣٠ دقيقه لللاممنت البورتلاندي العادي .  
 العبوات : ٢٥ كجم في شكاير بلاستيك مزدوجه .  
 زمن التخزين : ٦ أشهر في العبوات الأصليه المغلقه بعيداً عن أشعه الشمس المباشره و الرطوبه .

تعليمات البيئة:

- بيتون رب ٢٥٠** منتج غير سام مثالي للإستخدام في منشآت مياه الشرب.
- ارتداء نظاره واقيه – ارتداء الماسكات و القفازات الواقية.
- احتياطيات التداول والتشغيل : حسب تعليمات الوقايه الصحيه وحماية البيئة (MSDS) .

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني

28437/A

28437/B

28437/C

الجودة بين يديك

العنوان: ٢١ نقسيم الاوقاف – ميدان السواح – القاهره – مصر العربية  
 تليفون : ٠٠٢ ٢٤٥٣٨٩٨٦ – ٢٤٥٣٥٦٧٩ – ٢٤٥٣٦٧٨  
 فاكس : ٠٠٢ ٢٤٥٣٨٩٨٦

Web site : [www.yasmomisr.com](http://www.yasmomisr.com) E-mail: [yasmo@yasmomisr.com](mailto:yasmo@yasmomisr.com)

يسمو مصر