



ايباست معجون ايبوكسي

ايبوكسي

خصائص عامة:

- ايباست معجون ايبوكسي مكون من 3 مركب.
- يمتاز بعدم التسييل اثناء التشغيل.
- قوة التصاق عالية على الأسطح المختلفة.
- قابلية عالية للتشغيل.

الاستخدام:

- معجون ايبوكسي يستخدم لتسوية الأسطح الأسمنتية، الخرسانية (A) class، والخشبية و قبل الدهانات الايبوكسية في المنشآت الخرسانية.
- كطبقة اساس قبل اعمال التبيطين بالايوكسي.
- لاصق للسيراميك والبلاط وقطاعات الحديد في حالات خاصة.

طريقة الاستخدام:

1. التأكد من نظافة الأسطح و عدم وجود زيوت او شحوم او مواد غريبه .
2. يفضل استخدام مدفع الرمل لنظافة الخرسانة و الاسطح الحديدية.
3. دهان السطح بالبرايمر المناسب ايبكور 101P - ايبكور 701 P حسب حالة السطح.
4. يضاف الريزن إلى المصلب في وعاء مناسب مع التقليب الجيد.
5. يضاف مواد الملئ الي الخليط مع التقليب حتي تمام التجانس.
6. تشغيل ايباست بواسطة سكينه المعجون.
7. نظافة الأدوات بعد الاستخدام مباشرة باستخدام الثنر.
8. يترك لمدة 24 ساعة للجفاف الابتدائي.

المواصفات الفنية:

قوة الربط	2.5 نيوتن /مم ² (بعد 7 ايام)	Pulloff Test ASTM D4541
نسبه المواد الصلبة: 100 %		
درجه اللمعان	: مطفى.	
مقاومة المياه	: ممتازة.	
المقاومة الكيميائية	: ممتازة ضد القلويات والأحماض غير العضوية، وجيدة ضد الأحماض المخففة، وضعيفة ضد الكحول، الكيتونات، الجليكول و الاثير. ويحدث أكسدة عند تعرض السطح إلى حمض النيتريك.	
مقاومة البري	: ممتازة.	
زمن التخزين	: 18 شهر في العبوات الاصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية .	

تعليمات البيئة:

- التهوية الجيده اثناء التشغيل – ارتداء النظاره الواقعي – ارتداء الماسكات و القفازات الواقية.
- احتياطات التداول والتشغيل: حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني

العنوان: 21 تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية
 تليفون: 002 02 24535678- 24535679 فاكس: 002 02 24538986
 Web site: www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com