



## إبيكور 260A إيبوكسي لاصق

إيبوكسي

### خصائص عامة:

- إبيكور 260A إيبوكسي شفاف من مركبين خالي من المذيبات ويستخدم في لصق جميع أنواع الأسطح.
- المصلب خليط من البولي أميد وسيكلواليفاتيك المعدل.
- يمتاز بمرونة مناسبة.

### الاستخدامات:

- لاصق: للأسطح المسامية مع الأسطح المسامية.
- للأسطح المسامية مع الأسطح الغير مسامية.
- للأسطح الغير مسامية مع الأسطح الغير مسامية.

### طريقة التشغيل:

1. نظافة السطح وأزالة المواد الغريبة والزيوت والشحوم ميكانيكيا أو كيميائيا.
2. التأكد من أزاله الأجزاء الضعيفة والمفككة.
3. ارتداء القفاز وواقي العين قبل التشغيل ومراعاة التهوية الجيدة للمكان قبل التشغيل.
4. يضاف الريزن الي المصلب في وعاء مناسب ويتم التقليب الجيد.
5. يمكن إضافة مواد مليء بعد خلط الإيبوكسي حتي ضعف وزن الخليط للحصول علي سمك اكبر للصلق اذا تطلب الامر.
6. باستعمال الفرشاة أو البروة أو سكينه المعجون يتم تشغيل إبيكور 260A علي الأسطح المراد لصقها.
7. غسيل الأدوات المستخدمة بالمذيب بعد الانتهاء من الاستخدام مباشرة.

### المواصفات الفنية:

زمن الشك الابتدائي :	24 ساعة من الخلط .
زمن الشك النهائي :	7 ايام في درجة حرارة الجو العادية .
زمن التشغيل في العبوة :	50 دقيقة عند درجة حرارة 24° مئوية .
قوة الربط :	6 نيوتن / مم <sup>2</sup> مع حديد 37 .
معدل التشغيل :	يتوقف المعدل علي حالة السطح و طريقه التشغيل .
المقاومة الكيميائية :	تقريبا 1 كجم (إيبوكسي شفاف) يغطي 4 م <sup>2</sup> .
زمن التخزين :	جيده ضد الماء والقلويات ،ومتوسطة الي ضعيفة ضد الاحماض والمذيبات .
	18 شهر في العبوات الاصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة العالية والرطوبة .

### تعليمات البيئة:

- التهويه الجيده اثناء التشغيل – ارتداء النظاره الواقعي – ارتداء الماسكات و القفازات الواقعي.
- احتياطات التداول والتشغيل: حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS).

### لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: 21 تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية  
 تليفون: 24535678-24535679 002 02 فاكس: 24538986 002 02  
 Web site: [www.yasmomiser.com](http://www.yasmomiser.com) E-mail: [yasmo@yasmomiser.com](mailto:yasmo@yasmomiser.com)