



فلسكريت

دهان زخرفي مقاوم للرطوبة

تشطيبات

خصائص عامة:

- فلسكريت: دهان زخرفي ملون أساس مائي من مركبين .
- مركب (أ) سائل و مركب (ب) بودرة مصمم من حبيبات متدرجة بعناية منتقاة مع رابط هيدروليكي.
- دهان زخرفي نهائي مقاوم لرشح المياه .
- غير قابل للتسييل علي الأسطح الرأسية.
- يمتاز بخاصية التنفس .
- قوه التصاق عالية علي الأسطح .
- قليل الانكماش .
- غير ضار بالبيئة .

الاستخدامات:

- لسطح نهائي زخرفي ابيض وملون عازل للرطوبة
- مناسب لدهان الأسطح الرطبة للخرسانة المسلحة والخرسانة العادية والطوب والبياض وخاصة في الأماكن الآتية:
- البدرومات.
- الأسطح المعرضة للرطوبة بصفة مستمرة.
- الأسطح الخارجية لخزانات المياه وحمامات السباحة .
- الأسطح السفلية من المباني وخاصة المحاطة بالتربة الرطبة المعدة للزراعة أو الأسطح المعرضة لرشح المياه الجوفية.

طريقة التشغيل:

1. نظافة السطح من المواد الغريبة وأزالة الاجزاء الضعيفة أو المفككة.
 2. إزالة الدهانات القديمة أن وجدت.
 3. ترطيب السطح بالماء.
 4. يوضع المركب السائل (أ) في وعاء مناسب ثم يضاف المركب البودرة (ب) مع التقليب الجيد حتى الحصول علي قوام متجانس قابل للتشغيل يفضل الخلط الميكانيكي.
 5. يترك الخليط لمدة خمس دقائق ثم يعاد التقليب حتى تمام التجانس والحصول على القوام المناسب.
 6. باستخدام الروله او معدات الرش يتم دهان وجهان بمعدل وجه / يوم.
 7. نظافة الأدوات المستعملة بالمياه فور الانتهاء من التشغيل.
- ملحوظة:** درجه حرارة السطح أثناء التشغيل يجب ألا تتعدى 30° م و يفضل ترطيب السطح قبل التشغيل خاصة في فصل الصيف .

المواصفات الفنية:

المادة الرابطة :	راتنجات صناعية متطورة + ربط هيدروليكي .
نسبة الخلط	: مركب (أ) سائل 5 كجم . مركب (ب) بودره 15 كجم .
قوة الربط	: 1.8 نيوتن / مم ² مع الخرسانة .
معدل التشغيل	: 1.2 كجم / م ² وجه واحد .
مقاومة الفطريات	: مقاوم للفطريات .
التخفيف	: بالماء ، إذا كان هناك ضرورة .
زمن التشغيل في العبوة	: 60 دقيقة في 25° م .
زمن التخزين	: 12 شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية .

تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقية - ارتداء الماسكات و القفازات الواقية
- احتياطات التداول والتشغيل : حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني

العنوان: 21 تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تليفون: 002 02 24535678- 24535679 فاكس: 002 02 24538986
Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com