



فلوسكريد

مونه ذاتيه التسويه عاليه الجوده

مون خاصه

خصائص عامة:

- فلوسكريد مونه جاهزة من مركب واحد تعطي بعد خلطها بالماء مونه ذاتية التسوية سهلة التشغيل.
- تسوية الأرضيات الداخلية والخارجيه.

الاستخدامات:

- تجهيز الأرضيات قبل أعمال التشطيبات النهائيه.
- تسوية الأرضيات قبل تركيب طبقات التغطية النهائية مثل الموكيت – الواح P.V.C. – الخشب – الباركية – H.D.F – السيراميك – وماشابه.

مواصفات السطح:

- يمكن تشغيل فلوسكريد فوق المونه الأسمنتية المصمتة مثل:-
 - الخرسانة المسلحة.
 - الخرسانة العادية.
 - البلاط الأسمنتي والموزاييك.
 - اللياسات الأسمنتية.

طريقة التشغيل:

1. يجب أن يكون السطح مصمت و عدم وجود وجاهز لإستقبال فلوسكريد.
 2. إزالة الأجزاء المفككة أو المنفصلة والترميم بإستخدام كريت رب P ٧٠ / P ٢٥٠.
 3. فروق مناسبة الأرضيات لا يتعدى سمك طبقة التسوية.
 4. ترطيب الأرضيات بالماء أكبر فترة ممكنه.
 5. توضع كمية من المياه تعادل تقريباً ٢٣% من وزن البودرة فلوسكريد (كل ٢٥ كجم بودرة فلوسكريد تحتاج ٥.٧٥ لتر ماء).
 6. تضاف البودرة إلي المياه ويتم التقليب بصفة مستمرة حتي الوصول إلي روبة ذات قوام مناسب للتشغيل.
 7. في المسطحات الكبيرة يفضل تشغيل فلوسكريد بإستخدام ماكينة الضخ.
 8. تشغيل فلوسكريد علي الأرضيات المطلوب تسويتها وذلك عن طريق عمل شرائح عرضية متصلة بعرض ٣٠سم. بحيث تصب الشرائح العرضية بركوب الشرائح الجديدة علي السابقة .
 9. بإستخدام الأداة المناسبة يتم توزيع فلوسكريد بالسمك المطلوب.
 10. يجب تشغيل فلوسكريد بدون توقف حتي الإنتهاء من تسوية السطح المطلوب.
 11. السمك المناسب لتشغيل فلوسكريد من ٣ – ٢٥ مم، وفي حالة زيادة السمك يتم العمل علي مرحلتين .
- ملاحظة: يراعي تشغيل فلوسكريد خلال ٣٠ دقيقة من الخلط.

المواصفات الفنية:

مقاومة الإنضغاط : ASTM C-109 عند ٢٥م .

نسبة الماء = ٢٣ % .

مقاومة الإنضغاط	زمن الكسر
١٠٠ كجم / سم ^٢	٣ يوم
١٥٠ كجم / سم ^٢	٧ يوم

تجربة الإنسيابية :

دائرة أكبر من ١٦.٥ سم EN 1276 .

قوة الربط :

أكبر من ١٥ كجم /سم^٢ (حدث إنهيار للخرسانه) ASTM D 4541-95

Pulloff test

معدل الاستهلاك :

١.٨ كجم / م^٢ / ١م سمك .

زمن التخزين :

١٢ شهر في العبوات الاصلية المغلقة بعيدا عن أشعة الشمس والحرارة والرطوبة العالية.

تعليمات البيئة:

- إرتداء نظارة واقية – إرتداء الماسكات والقفازات الواقية.
- احتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS).

لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف – ميدان السواح – القاهرة – جمهورية مصر العربية

تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ – ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢

Web site: www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com