



جريفمنت مونه زخرفيه جافه

تشطيبات

خصائص عامة:

- **جريفمنت** مونه جافة أساس أسمنتى مصممه لتعطي سطح نهائي به خدوش غير منتظمة تعطي شكلاً زخرفياً راقى.
- مونة جاهزة مكونه من حبيبات منتقاه فقط يضاف الماء لتعطي الشكل المطلوب.
- قوة تماسك عالية مع السطح .
- قابليه عاليه للتشغيل.
- غير قابل للتسييل أثناء التشغيل
- يمتاز بالصلابة و تحمل العوامل الجويه.
- زمن تشغيل مناسب بعد الخلط.
- متوفرة بألوان متعددة .

الاستخدامات:

- الواجهات الخارجية.
- السلالم ومداخل المباني.
- أعمال الديكور الداخلي والخارجي.
- **جريفمنت** يمكن تشغيله علي جميع أنواع البياض، الأسطح الأسمنتية الحجاره والطوب.

طريقة التشغيل:

1. نظافة السطح وأزاله الأجزاء الضعيفة والمفككة والمواد الغريبة.
 2. ترطيب السطح بالمياه قبل الاستخدام مباشرة.
 3. يوضع الماء في وعاء مناسب بنسبة حوالي ١٥% من وزن العبوة وتضاف بودرة **جريفمنت** تدريجياً مع التقليب المستمر حتى الحصول علي القوام المناسب.
 4. يتم توزيع **جريفمنت** علي السطح بالسلك المناسب حسب سمك الحبيبات الموجودة به.
 5. باستعمال بروة من الخشب أو البلاستيك يتم الضغط برفق والحركة أما أفقياً أو رأسياً أو دائرياً للحصول علي الشكل النهائي المطلوب.
 6. غسيل الأدوات المستخدمة بالمياه فور الانتهاء من التشغيل.
- ملحوظة:** درجه حرارة السطح أثناء التشغيل يجب ألا تتعدى ٣٠م° ويفضل ترطيب السطح قبل التشغيل خاصة في فصل الصيف .

المواصفات الفنية:

المادة الرابطة	: راتنجات صناعية متطورة + ربط هيدروليكي .
الحالة	: بودرة جافة .
معدل التشغيل	: ١.٨ كجم / ١ مم سمك / ١م ^٢ .
زمن التشغيل	: ٤٥ دقيقة بعد الخلط .
قوه التماسك	: < ١ نيوتن/مم ^٢ (EN ١٣٤٨ – DIN ١٨٥٥٥/٦) علي الأسطح الأسمنتية .
مقاومه البري	: ١٢٠ مليون نيوتن (١٠٠٠ دوره تحت وزن ١٠٠٠ جرام) .
البيئة	: غير ضار .
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالي.

تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقية – ارتداء الماسكات والقفازات الواقية.
- احتياطات التداول والتشغيل: حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف – ميدان السواح – القا هرة – جمهورية مصر العربية
تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ – ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢٠٢ ٢٤٥٣٨٩٨٦ فاكس: ٠٠٢٠٢ ٢٤٥٣٨٩٨٦

Web site: www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com