



خصائص عامة:

- مصرميكس مونة جافة جاهزة أساس أسمنتية مصممة لأعمال التشطيطيات الخارجية والداخلية.
- متوفرة بألوان مختلفة.
- سهولة في التشغيل.
- منتج اقتصادي يوفر الوقت والمال.
- يحقق معدلات تشغيل عالية للعماله.
- قوة التصاق و تماسك ممتازة على جميع الأسطح.
- يمكن التحكم في الشكل النهائي المطلوب للسطح.
- يمتاز بمواصفات خاصه متوافقه للتشغيل علي الأسطح الاسمنتية.

طريقه التشغيل:

1. التأكد من نظافه السطح و عدم وجود اي مواد غريبة.
2. يجب ترطيب السطح بالماء قبل التشغيل.
3. إصلاح وترميم الشروخ قبل التشغيل و يفضل كريت رب 30.
4. يوضع الماء في وعاء مناسب بمعدل 6 لتر ماء لكل 20 كجم و تضاف بودره مصرمكس تدريجيا الي الماء .
5. يقلب الخليط جيدا لمدة 3 دقائق ثم يترك لمدة 25 دقيقه ثم يعاد التقليب. (يفضل خلاط ميكانيكي).
6. يتم خلط كميته لايتعدي زمن تشغيلها 45 دقيقه.
7. يتم تشغيل مونه مصر مكس بالبروه الصلب بالسلك المطلوب المناسب و تترك حتي الجفاف السطحي (عدم ظهور بقع مبلله بالمياه او عدم وجود لمعان سطحي).
8. يتم رش مياه بانتظام علي السطح المراد تخشينه.
9. يتم تخشين السطح بالتخشينة الإسفنج او الخشب .

ملاحظات هامه:

- درجة حرارة السطح أثناء التشغيل يجب ألا تتعدي 30م° و يفضل ترطيب السطح قبل التشغيل خاصة في فصل الصيف .
- يجب تثبيت نسبة الماء لكل شكاره للحصول علي لون متجانس .
- في حاله التقليب الميكانيكي يتم التقليب بسرعه بطيئة لمدة 3 دقائق و يترك لمدة 5 دقائق و يعاد التقليب .
- في حاله التقليب اليدوي يخلط جيدا لمدة 5 دقائق و يترك 25 دقيقه ثم يعاد التقليب لمدة 5 دقائق .

المواصفات الفنية:

المادة الرابطة :	راتنجات صناعية متطورة + ربط هيدروليكي.
نسبه ماء الخلط :	30 %.
الحالة :	بودرة جافة.
معدل التشغيل :	1.5 كجم / 1 مم سمك / 1 م ² .
سمك الطبقة :	1 مم حتى 5 مم.
زمن التشغيل :	45 دقيقة بعد الخلط.
قوه التماسك :	< 1 نيوتن/ مم ² (EN 1348 – DIN 18555/6) علي الأسطح الأسمنتية.
مقاومه البري :	120 مليجرام (1000 دوره تحت وزن 1000 جرام).
زمن التخزين :	12 شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العاليه.

تعليمات البيئه:

- ارتداء نظاره واقية - ارتداء الماسكات و القفازات الواقية.
- احتياطات التداول والتشغيل : حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئه (MSDS) .

لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني