



تايل تون

مونه ايبوكسيه ملونة لحشو فواصل السيراميك

ايبوكسي

خصائص عامة:

- تايل تون مونة ايبوكسية 3 مركب خالية من المذيبات ابيض وملون لحشو فواصل البلاط - السيراميك - الرخام - و التكسيات.
- المصلب خليط من سيكلواليفاتيك و بولي امين و بولي اميد.
- يتميز بمرونة مناسبة تتوافق مع حركه فواصل السيراميك.
- يتميز بسطح نهائي املس غير مسامي مقاوم للبكتريا والفطريات و الطحالب.
- مقاوم للبري و الاحتكاك.
- غير قابل للتسييل اثناء التشغيل مناسب للتشغيل علي الاسطح الراسيه والافقية.
- ينتج في عدة ألوان طبقاً لفاتورة الألوان الخاصة.

الاستخدامات:

حشو فواصل التكسيات الافقية والراسية: رخام، سيراميك، الجرانيت في مصانع الادوية والمعامل والمستشفيات وما شابة.

طريقة التشغيل:

1. نظافة الفواصل وإزالة مواد اللصق الزائدة داخل الفواصل .
2. تلمين السيراميك أو الرخام وخاصة الأنواع المسامية قبل أعمال الحشو .
3. ارتداء القفاز وواقى العين قبل التشغيل ومراعاة التهوية الجيدة للمكان .
4. يضاف الريزن إلي المصلب في وعاء مناسب مع التقليب الجيد .
5. يضاف مواد الملء الي الخليط ثم يقلب جيداً حتي الحصول علي قوام متجانس مناسب للتشغيل.
6. بلبستخدام الاداة المناسبة يتم حشو الفاصل بالمونة الايبوكسية تايل تون. و يراعي الا يتعدى زمن تشغيل تايل تون 30 دقيقة من الخلط .
7. يتم إزالة وسائل تلمين السيراميك أو الرخام قبل جفاف المونة الايبوكسية تايل تون .
8. غسيل الأدوات المستخدمة بالمذيب (الثر) فور الانتهاء من الاستخدام.

المواصفات الفنية:

زمن الشك الابتدائي	: 24 ساعة من الخلط .
زمن الشك النهائي	: 7 أيام في درجة حرارة الجو العادية.
زمن الشك في العبوة	: 30 دقيقة عند درجة حرارة 24 م°.
قوة الربط	: 4.2 نيوتن / مم ² مع حديد 37 .
مقاومة البري	: فاقد التجربة 12 ³ مجم / 200 دورة .
كثافة الخليط	: 1.8 جم / سم ³ (3 مركب)
الصلادة	: اختبار باركول 81 (موديل GYZJ 935) .
المقاومة الكيميائية	: ممتازة ضد الماء والقلويات والأحماض الغير عضوية .
زمن التخزين	: 18 شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية .

تعليمات البيئة:

- التهوية الجيدة أثناء التشغيل – ارتداء النظاره الواقعي – ارتداء الماسكات و القفازات الواقعي
- احتياطات التداول والتشغيل: حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS).

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني

العنوان: 21 تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية
 تليفون: 002 02 24535678-24535679 فاكس: 002 02 24538986
 Web site: www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com