



تونكريت

دهان ايبوكسي ملون للارضيات

ايبوكسي

خصائص عامة:

- تونكريت دهان ايبوكسي ملون، مكون من مركبين خالي من المذيبات.
- المصلب خليط من سيكلواليفتيك بولي أمين و بولي أميد.
- يمتاز بقدر مناسب من المرونة، وقوة تغطية عالية.
- يعطي سطح مقاوم للبري والاحتكاك.
- ينتج في عدة ألوان خاصة.

الاستخدامات:

- دهان نهائي للأرضيات الأسمنتية المعرضة للحركة، المصانع، مناطق استلام البضاعة، أماكن الخدمة، السلالم، غرف الماكينات، المخازن.

مواصفات السطح:

- مواصفات السطح لاستقبال الدهان الايبوكسي:
- خرسانه مسلحه مستويه او لياسه اسمنتيه لاتقل مقاومتها عن 200 كجم/سم².
- سطح مصمت خالي من الشروخ و الطبقات المنفصله.

طريقة التشغيل:

1. نظافة السطح وإزالة الزيوت والشحومات وأي مواد غريبة.
 2. إزالة الأجزاء الضعيفة والمفككة والطبقات المنفصلة عن السطح.
 3. ارتداء القفاز وواقى العين قبل التشغيل ومراعاة التهوية الجيدة للمكان.
 4. يتم دهان البرايمر المناسب لحاله السطح قبل التشغيل باستخدام: ايبكور 101P - ايبكور SP220 - ايبكور 701 P - ايبكور MC.
 5. يجهز السطح بالمعجون الأيبوكسي اذا كان هناك ضروره ويفضل استعمال ايباست.
 6. يضاف الريزن إلى المصلب في وعاء مناسب مع التقليب الجيد.
 7. باستعمال الفرشاة أو الرولة الصوف يتم دهان السطح **تونكريت** ويراعي ألا يتعدى زمن تشغيل الخليط 30 دقيقة من الخلط.
 8. الوجه التالي يمكن تشغيله بعد 24 ساعة من الوجه الأول .
 9. غسيل الأدوات المستخدمة بالمذيب (الثر) فور الانتهاء من الاستخدام.
- ملحوظة:** يجب أن يتم دهان الوجه التالي **تونكريت** خلال خمسه أيام علي الأكثر من دهان الوجه الأول او أن يتم أعاده سنفرة الوجه الأول ميكانيكيا أو دهان برايمر رابط لزيادة قوة الربط.

المواصفات الفنية:

- | | |
|-----------------------|--|
| زمن الشك الابتدائي | : 24 ساعة من الخلط . |
| زمن الشك النهائي | : 7 أيام في درجة حرارة الجو العادية. |
| زمن التشغيل في العبوة | : 30 دقيقة عند 24 ° مئوية. |
| قوة الربط | : 9 نيوتن / مم ² مع حديد 37. |
| الصلادة | : اختبار باركول 81 (موديل GYZJ 935). |
| مقاومة البري | : فاقد التجربة 12 مجم / 2000 دورة. |
| معدل التشغيل | : 4 م ² / كجم / وجة واحد. |
| المقاومة الكيميائية | : ممتازة ضد الماء والقلويات والأحماض غير العضوية ، وضعيف ضد الكيتون والجليكول وحمض النيتريك يؤكسد اللون. |
| زمن التخزين | : 18 شهر في العبوات الاصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية. |

تعليمات البيئة:

- التهوية الجيدة أثناء التشغيل – ارتداء النظاره الواقعي – ارتداء الماسكات والقفازات الواقعي حسب (MSDS).

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني

العنوان: 21 تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية
 تليفون: 24535678- 24535679- 002 02 فاكس: 24538986- 002 02
 Web site: www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com